

# 使用材料物性規格

## 1次接着剤

特性項目	単位	規格値	試験方法
引張強度	MPa	5以上	JIS K 6911
伸び率	%	50以上	JIS K 6911

## プライマーT

特性項目	単位	規格値	試験方法
比重	g/ml	1.11±0.05	JIS K 5600
加熱残分	%	41±6	JIS K 5601

## 摩擦素子粒子

特性項目	単位	規格値	試験方法
粒度	—	#60	JIS R 6001
酸化アルミ含有率	%	95w%以上	JIS R 6123
酸化チタン含有率	%	1.5w%以上	JIS R 6123

## 2次接着剤

特性項目	単位	規格値	試験方法
引張強度	MPa	10以上	JIS K 6911
圧縮強度	MPa	20以上	JIS K 6911

## 保護コート材

特性項目	単位	規格値	試験方法
引張強度	MPa	10以上	JIS K 6911
圧縮強度	MPa	20以上	JIS K 6911