

# 使用材料物性規格

## 吸音層

(ウレタンフォーム)

特性項目	単位	特性値	試験方法
密度	kg/m <sup>3</sup>	140±25	JIS K 6400

## 拳動補正層

(ウレタンフォーム)

特性項目	単位	特性値	試験方法
見掛け密度	g/cm <sup>3</sup>	20±2	JIS K 6400
引張強度	MPa	0.0686以上	JIS K 6400
伸び	%	120以上	JIS K 6400
圧縮残留歪	%	7以下	JIS K 6400