

使用材料物性規格

■ 一般物性

特性値	主剤	硬化剤
弾性主成分	水酸基末端ポリブタジエン	MDI系プレポリマー
外観	黒色液	淡褐色・透明液
混合比率(15ℓセット)	100(9.61kg)	10(1.3kg)
粘度(25℃)mPa・s	6000	4500

特 性 項 目	物性値(代表値)	試験方法
硬度(タイプ-A)	5	JIS K 6253に準ず
引張強さMpa	10.3	JIS K 6251に準ず
伸び %	920	JIS K 6767に準ず
耐放射線性確認レベル	5MGy	