

# 使用材料物性規格

## ゴム物性

材質: クロロプレン

特性項目		単位	規格値	試験方法・特記事項
常態試験	硬 度	HS	70±5	JIS K 6253
	引 張 強 さ	mPa	10以上	JIS K 6251
	伸 び	%	250以上	JIS K 6251
老化試験	引張強さ変化率	%	-15以内	JIS K 6257
				70°C × 70時間
	伸 び 変 化 率	%	-40以上	JIS K 6257
				70°C × 70時間
圧縮永久歪率	%	50以下	JIS K 6262	
			100°C × 22時間	