

使用材料物性規格

■ 一般仕様

特性項目	単位	規格値	試験方法・特記事項 (旧試験方法)
常態試験	硬 度	HS	A60±5 JIS K 6253 (JIS K 6301 5-2)
	引 張 強 さ	mPa	12以上 JIS K 6251 (JIS K 6301 3)
	伸 び	%	400以上 JIS K 6251 (JIS K 6301 3)
老化試験	硬 さ 変 化 率	HS	+ 7以内 JIS K 6257 (JIS K 6301 6-3) 70°C × 70時間
	引張強さ変化率	%	-25以内 JIS K 6257 (JIS K 6301 6-3) 70°C × 70時間
	伸 び 変 化 率	%	-25以内 JIS K 6257 (JIS K 6301 6-3) 70°C × 70時間
	圧縮永久歪率	%	50以下 JIS K 6262 (JIS K 6301 10) 70°C × 22時間