

# 使用材料物性規格

## 一次接着剤

特性項目	単位	規格値	試験方法
引張強度	MPa	5以上	JIS K 6911
伸び率	%	50以上	JIS K 6911

## プライマーA

特性項目	単位	規格値	試験方法
外観	—	褐色液体	社内試験法による
比重	—	0.8±0.05	JIS Z 8804

## 摩擦素子粒子

特性項目	単位	規格値	試験方法
粒度	—	#60	JIS R 6001
酸化アルミ含有率	%	95w%以上	JIS R 6123
酸化チタン含有率	%	1.5w%以上	JIS R 6123

## 二次接着剤

特性項目	単位	規格値	試験方法
引張強度	MPa	10以上	JIS K 6911
伸び率	%	20以上	JIS K 6911

## プライマーB

特性項目	単位	規格値	試験方法
外観	—	黒色液体	社内試験法による
比重	—	0.93±0.05	JIS Z 8804

## 保護コート材

特性項目	単位	規格値	試験方法
引張強度	MPa	10以上	JIS K 6911
圧縮強度	MPa	20以上	JIS K 6911